Verwerkingsrichtijnen voor correcte en veilige plaatsing:
geldig voor België en Nederland

Lijm:	DLW Linoleum & Linoleum Acoustic			DLW Linoleum LCH
Dispersielijm	Thomsit TL 280	Thomsit L292	Thomsit L295	Thomsit T412 In combinatie met Thomsit R 762 Stroomgeleidende voorstrijk

Voorbereiding ondergrond voor bovenstaande vermelde vloerbedekking:

Soort ondergrond	Calciumsulfaat	cement gebonden dekvloer	beton en vacuum-beton
Toelaatbaar vochtgehalte	**≤ 0,5 % (CM)**	**≤ 2,0 % (CM)**	
	Indringen van vocht in de ondergrond dient voorkomen te worden		
Voorbereiding Verwerkingsstappen	schuren borstelen stofzuigen	borstelen stofzuigen	borstelen stofzuigen frezen of kogelstralen stofzuigen
Voorstrijken Dispersievoorstrijk:	Thomsit R766 or R777	Thomsit R766 or R777	
Epoxy voorstrijk:		Thomsit R755	Thomsit R755 2e laag kruislings aanbrengen en instrooien met vuurgedroogd kwartszand. Grootte: 0,3-0,7mm. Minimaal 2 kg/m²
Egaliseren Dikte minimaal 2 mm	Thomsit DX, XXL, SL85	Thomsit DX, XXL, SL85	Thomsit DX, XXL, SL85

Ontwikkeld als standaard voor nieuwbouw. In particulier zijn , na ruggespraak met de fabricant Henkel AG & Co. KGaA afwijkingen mogelijk. In dit geval, of bij renoveringen, U gelieve www.Thomsit.com te contacteren. Gelieve de technische informatie van de fabricant te raadplegen. Vakkennis van de te verwerken materialen is een vereisten van de fabrikant.

11.03.2009

Richtlijn om veilig te plaatsen:

geldig voor België en Nederland

Lijm:	DLW Linoleum & Linoleum Acoustic			DLW Linoleum LCH
Dispersielijm	UZIN LE 48	UZIN LE 2480	UZIN KE 2428 UZIN KE 2000 S	UZIN UZ 57 L UZIN KE 66 L

Voorbereiding ondervloer voor hoger bovengenoemde vloerbedekking:

Ondergrond	**Calciumsulfaat gebonden dekvloer**	**cement gebonden dekvloer**	**beton en vakuum-beton**
Maximale restvocht	**≤ 0,5 % (CM)**	**≤ 2,0 % (CM)**	
	Vochtaanvoer van welke zijde dan ook dient te worden uitgesloten		
Voorbehandeling van de ondergrond	schuren en stofzuigen	schuren en stofzuigen	schuren ol kogelstralen en stofzuigen
Voorstrijk Dispersievoorstrijk: Epoxy voorstrijk:	UZIN PE 360	UZIN PE 360 UZIN PE 460 vol en zat instrooien met Qeshfloorzand 0,3 - 0,7 mm	UZIN PE 360 UZIN PE 460 vol en zat instrooien met Qeshfloorzand 0,3 - 0,7 mm
Egalisering Dikte minimaal 2 mm	UZIN NC 170	UZIN NC 170	UZIN NC 170

Ontwikkeld als standaard voor nieuwbouw. In speciale gevallen, na ruggespraak met de fabricant Uzin Utz AG afwijkingen mogelijk. Bij deze gevallen, of bij renoveringen, gelieve www.uzin-utz.com te contacteren. Gelieve de technische informatie van de fabricant te raadplegen. Vakkennis van de te verwerken materialen is een vereiste van de fabrikant.

10.03.2009